

Продолжение приложения №1 к протоколу
сертификационных испытаний №№ 0227/ИЦ-13 от 27 февраля 2013 г.
Лист 2, листов 2

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Морозостойкость по 3 методу (уменьшение средней прочности после 20 циклов попеременного замораживания и оттаивания)	%	р. 1.3 ГОСТ 6665 - 91	Уменьшение значения средней прочности – не более 5. Уменьшение значения средней массы – не более 3	Раздел 6.2 ГОСТ 10060.2-95	-3,1 -1,2	Соответствует марке по морозостойкости не менее F200
5	Водопоглощение бетона по массе, %:	%	р. 1.3 ГОСТ 6665 - 91	не более - 6	ГОСТ 12730.3-78	4,3	Соответствует

Руководитель группы испытателей



Скорюкин С.А.