


Приложения №1 к протоколу сертификационных испытаний №0221/ИЦ-13 от 21 февраля 2013г.
Всего листов 2, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Морозостойкость по 3 методу (уменьшение средней прочности после 20 циклов попеременного замораживания и оттаивания)	%	п. 1.2.9. ТУ 5746-001-79309120-2006	Уменьшение значения средней прочности – не более 5. Уменьшение значения средней массы – не более 3	Раздел 6.2 ГОСТ 10060.2-95	-1,9 -0,8	Соответствует марке по морозостойкости не менее F200
5	Водопоглощение бетона по массе, %:	%	п. 1.2.10. ТУ 5746-001-79309120-2006	не более - 6	ГОСТ 12730.3-78	2,4	Соответствует
6	Истраемость	г/см ²	п. 1.2.11. ТУ 5746-001-79309120-2006	не более - 6	ГОСТ 12730.3-78	3,8	Соответствует
7	Категория бетонной поверхности плит: • лицевой • нелицевой	---	п. 1.2.26. ТУ 5746-001-79309120-2006	А6 А7	ГОСТ 13015.0-83	А6 А7	Соответствует

Руководитель группы испытателей



Скорюкин С.А.